

Sorszám	Minta jelölése	Minta anyaga	A minta				Sótartalom (%)			
			nedvesség tartalma (%)	higroszkó- pos nedvesség tartalma (%)	maximáli- s. vízfelvéte- le (%)	nedvesség- tartalma hány %-a a telítési víznek	szulfát	nitrát	klorid	összes
<b>Vizsgált objektum: Salgótarján, Szent József Templom 2017/22</b>										
1	1/a	tégla	5,89	0,03	22,91	25,72	0,24	0,02	0,01	0,26
2	1/b	vakolat	15,50	0,95	20,68	74,96	0,16	0,04	0,02	0,22
3	1/c	vakolat	11,17	0,74	21,11	52,89	0,08	0,02		0,10
4	2/a	tégla	14,50	0,12	21,69	66,85	0,24	0,04	0,01	0,29
5	2/b	vakolat	9,89	0,72	23,12	42,76	0,08	0,08	0,03	0,19
6	2/c	vakolat	5,15	0,76	19,08	26,96	0,08	0,04	0,01	0,13
7	3/a	vakolat	3,68	0,73	21,04	17,50	0,16	0,04	0,01	0,21
8	3/b	vakolat	3,46	0,57	19,02	18,21	0,24	0,40	0,03	0,67
9	3/c	vakolat	2,55	0,85	30,44	8,38	0,24	0,02		0,26
10	4/a	vakolat	2,87	0,83	40,49	7,09	0,24	0,40	0,12	0,76
11	4/b	vakolat	1,93	0,73	27,67	6,97	0,24	0,08	0,03	0,35
12	4/c	vakolat	2,21	1,04	41,59	5,32	0,16	0,02		0,18
13	5/a	vakolat	2,57	0,46	29,21	8,79	0,24	0,08	0,01	0,33
14	5/b	vakolat	2,41	0,81	24,95	9,67	0,16	0,40	0,06	0,62
15	5/c	vakolat	2,61	0,79	22,69	11,52	0,24	0,02	0,01	0,26
16	6/a	vakolat	5,00	0,88	24,15	20,69	0,24	0,08	0,01	0,33
17	6/b	vakolat	4,99	0,73	26,44	18,88	0,16	0,40	0,06	0,62
18	6/c	vakolat	3,72	1,20	29,45	12,63	0,08	0,08	0,01	0,17
19	7/a	vakolat	5,87	0,53	25,62	22,93	0,24	0,16	0,03	0,43
20	7/b	vakolat	2,71	0,66	16,10	16,82	0,24	0,80	0,06	1,10
21	7/c	vakolat	2,93	0,73	22,48	13,05	0,24	0,16	0,03	0,43